

Materialbeständigkeiten Kunststoff

	SUBSTANZ	CAS-NUMMER	BESTÄNDIGKEIT
Organische Lösungsmittel (LM)	Isopropanol	67-63-0	beständig
	Ethanol	64-17-5	beständig
	Loesol 80 (Benzin)	64742-49-0	beständig
Säure	Essigsäure 5 %	64-19-7	beständig
	Phosphorsäure 10 %	7664-38-2	beständig
	Schwefelsäure 10%	7664-93-9	beständig
Sonstige und Stoffgemische	Ammoniak	7664-41-7	beständig
	Essigreiniger	n.a.	beständig
	Soda	n.a.	beständig
	Wasserstoffperoxid 12%	7722-84-1	beständig
	TPH Protect	n.a.	beständig
	Bacillol AF	n.a.	beständig
	Buraton rapid	n.a.	beständig
	Terralin Liquid	n.a.	beständig
	Desonova (SprayIn)	n.a.	beständig
	Korsolex Basic	n.a.	beständig
	Biguacid-S	n.a.	beständig
	Microbac Forte	n.a.	beständig
	Silikonentferner	n.a.	beständig
	Sagrotan	n.a.	beständig
	Sterillum	n.a.	beständig
	Sterillum Viruguard	n.a.	beständig
	CEBE Spray Power	n.a.	beständig
	Mikrozid AF liquid	n.a.	beständig
	Incidin-Rapid	n.a.	beständig
	Cleansept Wipe max	n.a.	beständig
Stahlreiniger (INNOX)	n.a.	beständig	
Bacillol 30 Foam	n.a.	beständig	

Die Einwirkzeit betrug 5 h. Die Begutachtung erfolgte direkt nach dem Abnehmen der Chemikalienreste.